

БАЗИСНАЯ ЭМАЛЬ МЕТАЛЛИК ПЭЦ-1140

- прекрасные декоративные свойства;
- высокие защитные свойства лакового покрытия;
- высокие показатели по светостойкости и солестойкости;
- высокая эластичность лакового покрытия (защита от сколов и царапин);
- возможность проведения быстрого ремонта

Применение

для окраски автомобилей в качестве базового покрытия в двухслойной системе покрытия (металлик+лак)

Продукты

Эмаль AVE ПЭЦ-1140;

Разбавитель AVE P-1140;

2K акриловый авторемонтный бесцветный лак.



Подготовка поверхности

Обезжирить поверхность уайт-спиритом, загрунтовать. Важно при смене абразива соблюдать «шаг в 100 единиц», т.к. покрытие «металлик» особенно чувствительно к дефекту подготовки «шлифовальные риски».

Сухое шлифование P500. Мокрое P800-P1000

Условия нанесения

Оптимальная температура +20°C;

Минимальная температура +15°C;

Относительная влажность воздуха не более 75%



Смешивание

Добавить AVE P-1140 в количестве 30-50% от массы эмали до рекомендуемой вязкости



Вязкость при нанесении

16-18 сек (20°C ВЗ-4 DIN Cup4)



Оборудование для нанесения

Краскораспылитель с диаметром сопла 1,2-1,5 мм;

Давление воздуха 3,0-5,0 атм.



Число слоев

2-3 слоя



Выдержка

10 минут перед нанесением лака



"Мокрый по мокрому"

Лак 2K акриловый авторемонтный бесцветный наносят краскораспылителем в соответствии с инструкцией методом «мокрый по мокрому»



Сушка

Окончательная сушка комплексного покрытия с лаком составляет: при 80°C 30 минут