



KAPCI
COATINGS

Глава 3. Краски

32

Материалы
для профессионального
авторемонта

Kapci 660 2K Acrylic mix system

Автоэмаль акриловая двухкомпонентная

KapciCryl 660 - двухкомпонентная акриловая краска предназначена для профессионального ремонта легковых автомобилей.

Kapci 660 акриловая краска - позволяет получить покрытие с превосходным внешним видом, высоким блеском. Краска обладает хорошей укрывистостью и низким расходом.

С использованием ряда Kapci отвердителей 653, 652, 651 и 656 легко наносится и применяется для любых ремонтных поверхностей.

KapciCryl 660 акриловая краска должна наноситься на Kapci грунты-наполнители, на Kapci грунты «мокрый по-мокрому» и на другие продукты Kapci в соответствии с рекомендациями производителя. Kapci 2K грунты-наполнители должны быть правильно отшлифованы.

- Шлифовка: мокрая Р800 или абразив мелче. Сухая механическая Р320 закончить Р400.
- На новые детали, покрытые оригинальным заводским грунтом перед нанесением Kapci 660 акриловой краски рекомендуется наносить Kapci 2K грунт - наполнитель.

Любые поверхности перед нанесением Kapci660 акриловой краски должны быть тщательно обезжирены Kapci 605.



Kapci Car
Refinishes
System

www.kapci.com

Продукт	KapciCryl 660																																											
Отвердители	653 очень быстрый, 652 быстрый, 651 стандартный, 656 медленный																																											
Разбавитель	600 стандартный, 600F быстрый, 601 медленный, 602 очень медленный																																											
 	Пропорции смешивания 100:50:30 используйте линейку Kapci №1 <i>Примечание: используйте соответствующий отвердитель и разбавитель согласно площади окрашиваемой поверхности и температурного режима рабочего помещения.</i>																																											
	Жизнеспособность при 20 °C 4 часа																																											
	Вязкость распыления при 20 °C 17 – 18 сек																																											
	Оборудование для распыления (классический) Диаметр сопла 1,3 – 1,4 мм Давление 3,0 – 3,5 бар См. рекомендации производителя																																											
	Оборудование для распыления (HVLP) Диаметр сопла 1,3 – 1,4 мм Давление распыления 2,0 бар См. рекомендации производителя																																											
	Число слоев 2 слоя Рекомендуемая толщина сухого слоя 40 – 50 мк в зависимости от цвета																																											
	Выдержка 5 – 10 мин между слоями 15 мин перед ускоренной сушкой																																											
	Сушка при 20 °C <table border="1"> <tr> <td>Отвердители</td> <td>653</td> <td>652</td> <td>651</td> <td>656</td> </tr> <tr> <td>От пыли</td> <td>15 мин</td> <td>15 мин</td> <td>20 мин</td> <td>25 мин</td> </tr> <tr> <td>Монтажная</td> <td>1,5 ч</td> <td>2 ч</td> <td>3 ч</td> <td>5 ч</td> </tr> <tr> <td>Прочность</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Полное</td> <td>4,5 ч</td> <td>7 ч</td> <td>12 ч</td> <td>16 ч</td> </tr> </table> Высыхание при 60 °C <table border="1"> <tr> <td>Отвердители</td> <td>653</td> <td>652</td> <td>651</td> <td>656</td> </tr> <tr> <td>Полное</td> <td>15 мин</td> <td>25 мин</td> <td>30 мин</td> <td>45 мин</td> </tr> <tr> <td>Высыхание</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>				Отвердители	653	652	651	656	От пыли	15 мин	15 мин	20 мин	25 мин	Монтажная	1,5 ч	2 ч	3 ч	5 ч	Прочность					Полное	4,5 ч	7 ч	12 ч	16 ч	Отвердители	653	652	651	656	Полное	15 мин	25 мин	30 мин	45 мин	Высыхание				
Отвердители	653	652	651	656																																								
От пыли	15 мин	15 мин	20 мин	25 мин																																								
Монтажная	1,5 ч	2 ч	3 ч	5 ч																																								
Прочность																																												
Полное	4,5 ч	7 ч	12 ч	16 ч																																								
Отвердители	653	652	651	656																																								
Полное	15 мин	25 мин	30 мин	45 мин																																								
Высыхание																																												
	ИК сушка источник инфракрасного излучения с короткими волнами 8 – 10 мин источник инфракрасного излучения со средними волнами 12 – 14 мин																																											

Выбор отвердителя:

Kapci предлагает ряд отвердителей для любого типа автомобильного ремонта с учетом разных условий.

653 – очень быстрый отвердитель рекомендуется использовать при температуре ниже +20 °C и для не больших поверхностей подлежащих ремонту.

652 – быстрый отвердитель рекомендуется использовать при температуре до +25 °C и для среднего размера ремонтируемых участков.

651 – стандартный отвердитель рекомендуется использовать на больших ремонтируемых поверхностях, для всех видов работ при температуре до +30 °C.

656 – медленный отвердитель рекомендуется использовать, когда температурный режим превышает +30 °C.

Ускоритель сушки 6510

При необходимости ускорить процесс высыхания (сушки) рекомендуется добавить ускоритель сушки 6510 в смесь лака с отвердителем в пропорции 1 – 5% от общего количества смеси перед добавлением растворителя.

Примечание: ускоритель сушки сократит жизнеспособность продукта до 2 часов.

Перекрашивание:

Перекрашивание разрешается после полного высыхания продукта.

Полировка:

Полировка KapciCryl 660 не требуется. Только в случаях если нужно убрать налипшую пыль, используйте Р1200 или абразив мельче – полируйте руками или используйте машинку для полировки. Что бы облегчить процесс полировки рекомендуется полировать спустя 24 ч после полного высыхания.

Окрашивание пластика:

Перед нанесение продукта на пластиковые поверхности см. специальную техническую информацию.

Другие рекомендации:

1. Очень важно чтоб краска была хорошо перемешана перед использованием.
2. Рекомендуется фильтровать краску перед нанесением.
3. Для оптимального нанесения убедитесь, что температура в окрасочной камере и температура краски выше +20 °C.

Меры безопасности:

1. Перед применением материала ознакомьтесь с данными по безопасности Material Safety Data Sheet.
2. Внимательно изучите рекомендации на этикетке банки.
3. Используйте специальные очки, перчатки и защитные комбинезоны во время использования данного продукта.
4. В рабочем помещении должна быть хорошая вентиляция.