

Техническая Информация

ШПАТЛЕВКА ДЛЯ ПЛАСТИКА JETA PLASTIC

ПРОДУКТ

Полиэфирная шпатлевка PLASTIC.
Отвердитель для полиэфирной шпатлевки.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Полиэфирная очень мягкая шпатлевка PLASTIC. Продукт характеризуется высокой эластичностью и гибкостью после полимеризации. Шпатлевка обладает хорошей адгезией к большинству поверхностей из пластмасс: АБС, Полиуретаны, ПХВ. Обладает удовлетворительной адгезией к таким пластмассам, как: Полистирол, EPDM. Идеально подходит для ремонта поверхностей из пластмасс, для окончательного выравнивания царапин и углублений перед нанесением грунта.
Цвет – черный.

СОДЕРЖАНИЕ ЛЕТУЧИХ ВЕЩЕСТВ

VOC для смеси = 115 [g/l]
Продукт соответствует требованиям директивы Евросоюза (2004/42/WE), которая для этой категории продуктов (кат.В/2) определяет предельные значения содержания летучих составляющих на уровне 250 [г/л] готового к использованию продукта.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Поверхность, предназначенную для шпатлевания, следует предварительно тщательно обезжирить детергентом и заматировать абразивным волокном. Повторно обезжирить детергентом, промыть водой и высушить.
Рекомендуется перед началом лакокрасочных работ прогреть элемент до температуры 50°С, что облегчает удаление силикона с поверхности.

ВНИМАНИЕ: Шпатлевку не следует наносить на реактивные, однокомпонентные акриловые и нитроцеллюлозные грунты.

Информация, представленная в данных листах, основывается на результатах тщательных лабораторных испытаний и большом опыте применения продукта. Производитель оставляет право изменения и улучшения качества продуктов. Производитель не несёт ответственности за некачественный результат работы, вызванный неправильным применением или использованием продукта, вызванный несоответствующим хранением или использованием продукта с прошедшим сроком годности.

Только для профессионального использования

НАНЕСЕНИЕ

	Применение Ремонт пластмассовых элементов кузова. Заполнение царапин и углублений перед нанесением грунта	
	Пропорции смешивания Весовые пропорции	
	Шпатлевка	100 частей
	Отвердитель	2-3 части
	Компоненты тщательно перемешать перед применением до получения однородной консистенции.	
	Жизнеспособность смеси 5-6 мин	
	Нанесение наносить шпателем. Не превышать общей толщины 3 мм.	
	Время отвердевания 20-22 мин при 20°C.	
	Температура ниже 20°C значительно увеличивает время отверждения	

ШЛИФОВКА

После отверждения поверхность следует шлифовать:

- грубое Р 80-120
- тонкое Р120-Р240

На шпатлевку PLASTIC можно наносить:

- шпатлевку полиэфирную отделочную,
- шпатлевку полиэфирную распыляемую,
- грунты акриловые.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Во время работы с продуктами 2К следует использовать исправные средства индивидуальной защиты. Предохранять глаза и дыхательные пути.
- Помещения должны быть хорошо вентилируемые.
- Мыть инструменты непосредственно после нанесения шпатлевки.
- **Не следует превышать рекомендуемых доз отвердителя!**
- Минимальная температура нанесения +10°C.

Внимание: В целях безопасности следует всегда действовать согласно с данными содержащимися в Паспорте Безопасности для данного продукта.

Информация, представленная в данных листах, основывается на результатах тщательных лабораторных испытаний и большом опыте применения продукта. Производитель оставляет право изменения и улучшения качества продуктов. Производитель не несёт ответственности за некачественный результат работы, вызванный неправильным применением или использованием продукта, вызванный несоответствующим хранением или использованием продукта с прошедшим сроком годности.

Только для профессионального использования

ХРАНЕНИЕ

В плотно закрытых емкостях в сухом и прохладном помещении вдали от источников огня, тепла и солнечных лучей

Внимание: После каждого использования, емкость следует незамедлительно закрыть.
Отвердитель хранить от перегрева

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ

Шпатлевка PLASTIC - 12 месяцев от даты производства в нераспечатанной заводской упаковке.

Отвердитель для полиэфирной шпатлевки - 18 от даты производства в нераспечатанной заводской упаковке.

Информация, представленная в данных листах, основывается на результатах тщательных лабораторных испытаний и большом опыте применения продукта. Производитель оставляет право изменения и улучшения качества продуктов. Производитель не несёт ответственности за некачественный результат работы, вызванный неправильным применением или использованием продукта, вызванный несоответствующим хранением или использованием продукта с прошедшим сроком годности.